

Hardtop E66 快干聚氨酯面漆E66 (0A4)

产品描述

这是一种双组份化学固化脂肪族丙烯酸聚氨酯涂料。它的漆膜呈现出光泽，且保光性能优异。它干燥速度快。施工性能良好且不易干喷。在大气环境下作为面漆使用。

典型用途

工业保护漆领域：
推荐用于炼化厂、发电站、桥梁和建筑。广泛适用于工业建筑。

颜色

根据色卡和采用工业调色系统（MCI）进行调色

产品数据

性能	测试/标准	描述
体积固体含量	ISO 3233	54 ± 2 %
光泽度 (GU 60 °)	ISO 2813	高光 (85+)
闪点	ISO 3679 方法 1	25 °C
密度	理论值	1,26 kg/l
VOC - 美国 / 香港	US EPA 方法 24 (测试值)	405 g/l
VOC- 欧盟	IED (2010/75/EU) (理论值)	441 g/l
VOC- 中国	GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1) (测试值)	418 g/l

所列数据是基于工厂批量生产的产品，因颜色不同会有些许变化。

所有数据仅针对混合后的涂料有效。

光泽描述：根据佐敦功能涂料的定义

每道涂层的漆膜厚度

典型推荐的规格书范围

干膜厚度	30 - 60	微米
湿膜厚度	55 - 110	微米
理论涂布率	18 - 9	平方米/升

鲜艳的颜色也许需要在推荐膜厚范围内选择较高的干膜厚度来获得遮盖力。

表面处理

为了确保下道涂层具有持久的附着力，所有表面必须清洁、干燥且无污染物。

表面处理数据总览

底材	表面处理	
	最小	推荐
已涂装的面	清洁、干燥和完好的可兼容底漆（符合ISO 12944-4 6.1标准）。	清洁、干燥和完好的可兼容底漆（符合ISO 12944-4 6.1标准）。

施工

施工方法

该产品可用以下方式施工

喷涂： 使用有气喷涂或无气喷涂。

刷涂： 推荐用于预涂和小面积涂装。注意要达到特定的干膜厚度。

产品混合比（体积）

快干聚氨酯面漆E66 组份A	9 份
快干聚氨酯面漆E66 组份B	1 份

稀释剂/清洗剂

稀释剂： 佐敦10号稀释剂 / 佐敦25号稀释剂

佐敦10号稀释剂：为了加速挥发。

佐敦25号稀释剂：为了减慢挥发。

无气喷涂的指导参数

喷嘴孔径 (inch/1000)：	13-18
喷嘴压力（最小）：	150 bar/2100 psi

有气喷涂的指导参数

喷嘴孔径 (inch/1000)：	11-19 (HVLP) 1.1-1.9 mm (压力加料罐)
喷嘴压力（最小）：	2.1 bar/30 psi (HVLP) 2.1 bar/30 psi (压力加料罐)

干燥和固化时间

底材温度	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
表（触）干	1.5 小时	1 小时	30 分钟	30 分钟
可踩踏干燥	14 小时	7 小时	3.5 小时	1.5 小时
干燥后复涂，最短间隔	4 小时	2 小时	1 小时	30 分钟
干燥/固化至可使用	15 天	10 天	5 天	2 天

干燥和固化时间的测定是基于温度和相对湿度，相对湿度低于85%，干膜厚度在平均干膜厚度范围内。

表（触）干：用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。

可踩踏干燥：在涂层可以允许正常步行而不留下永久足印、痕迹或其它物理损坏的最短时间。

最长复涂间隔，大气环境：在不做任何表面处理的情况下，下道涂层可以施工的最大时间间隔。

干燥/固化至可使用：涂料可永久暴露于特定环境/介质的最短时间。

熟化时间和混合后使用寿命

油漆温度	23 °C
混合后使用寿命	6 小时

耐热性能

	温度	
	连续的	峰值
干燥，大气环境中	120 °C	140 °C

耐受峰值温度最长不超过一小时。

以上温度下，保护性能不受影响。但是美观性可能会有影响。

产品相容性

根据使用中不同的实际暴露条件，该产品可与不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些参考配套。对于特定配套，请联系佐敦公司。

前道涂层：环氧、含锌环氧、改性环氧、聚氨酯
下道涂层：聚氨酯

典型的包装规格

	体积 (升)	容器大小 (升)
快干聚氨酯面漆E66 组份A	18	20

快干聚氨酯面漆E66 组份B

2

3

以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格，由于各地法规不同，各地包装规格和容量会有不同。

储存

必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

23 °C时的保质期

快干聚氨酯面漆E66 组份A

24 个月

快干聚氨酯面漆E66 组份B

24 个月

在有些市场，为适应当地法律规定，标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期，之后须经检测以确定质量是否合格。

注意事项

本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的混合/搅拌和施涂油漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。

健康和安全

请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用，避免吸入漆雾，避免皮肤接触，如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛，应用水充分冲洗并立即就医诊治。

色差

当使用时，主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。同样，在暴露于阳光的气候条件下可能有褪色和粉化。

声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。